

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Удаление отслаивающейся краски

Поверхность перед окрашиванием надо осмотреть. Если старая краска держится на основании плохо, ее следует удалить. Красить поверхность с отслаивающейся краской нельзя, так как новая краска после окрашивания отслоится вместе со старой.

Удаляют старую краску при помощи заточенного скребка или металлического шпателя. Рабочая часть скребка изготовлена из прочной листовой стали.

Удаление старой краски при помощи металлического шпателя



После удаления старой краски следуетмести щеткой грязь и пыль. При окрашивании пыльной поверхности окрасочный слой будет непрочным и шероховатым.

Всегда тщательно удаляй плохо держащуюся краску. От этого зависит прочность нового окрасочного слоя.

Задание №1

1. Повторите правила безопасной работы при подготовке поверхности к окрашиванию.
2. Осмотрите поверхность. Выявите места с плохо держащейся краской.
3. Удалите плохо держащуюся краску при помощи скребка или шпателя.
4. Удалите с поверхности грязь и пыль.
5. Проверьте качество выполненной работы:
 - оставшаяся краска хорошо держится на поверхности;
 - на поверхности отсутствует пыль и грязь.

Задание №2.

Запишите в тетрадь слово: ***Скребок.***

Подготовка деревянной поверхности под простую окраску

В местах удаленной краски образуются неровности, которые необходимо выровнять при помощи шпатлевки.

Шпатлевка - состав для выравнивания поверхности перед окраской. Перед нанесением шпатлевки очищенные места покрывают грунтовкой или олифой при помощи кисти. Грунтуют поверхность для лучшего сцепления шпатлевки с основанием, т.е чтобы шпатлевка прочно держалась.

После высыхания грунтовки выполняют частичное шпатлевание.

Шпатлевать надо только те места, где имеются неровности.

Шпатлеванные места должны находиться на одном уровне с основной поверхностью, т.е. не допустимы бугры или впадины. Когда слой шпатлевки высохнет, его шлифуют наждачной бумагой или шлофовальной сеткой. В результате шлифования ремонтируемые места становятся ровными и гладкими.

Шпатлеванную и шлифованную поверхность перед окрашиванием вновь грунтуют. Грунтование необходимо для лучшего сцепления краски с основанием.

Последовательное и тщательное выполнение подготовительных работ обеспечит прочность и декоративность окрасочного слоя.

Задание №3.

Подготовьте ранее окрашенную деревянную поверхность к окрашиванию.

1. Повторите правила безопасной работы при подготовке поверхности к окрашиванию.
2. Загрунтуйте места с удаленной краской.
3. После высыхания грунтовки подмажьте шпатлевкой грунтованные места.
4. После высыхания шпатлевки зашлифуйте наждачной бумагой подмазанные места.
5. Грунтуйте отремонтированные места.
6. Проверьте качество выполненной работы:

- подмазанные места находятся на одном уровне с основной поверхностью;
- нет неровностей;
- поверхность полностью грунтована.

Задание №4.





