

Наименование кирпича	Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	Фото
Силикатный кирпич полнотелый	0,7-0,8	
Силикатный кирпич с тех. пустотами	0,66	
Силикатный кирпич щелевой	0,4	
Керамический кирпич полнотелый	0,5-0,8	
Керамический кирпич с тех. пустотами	0,57	

Наименование кирпича	Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	Фото
Керамический кирпич щелевой	0,34-0,43	
Поризованный кирпич	0,22	
Теплая керамика	0,11	
Блок керамический	0,17-0,21	
Клинкерный кирпич	0,8-0,9	