

ВОПРОС 2. ВЛАЖНО – ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ И ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ.

ОТВЕТ: Изделия из хлопчатобумажных тканей утюжат при температуре утюга 180 - 200°. Изделия из льняных тканей утюжат при температуре утюга 200 - 220°.